

TECHNISCHE DATEN:

# AMOLOCK® Pro Exclusive



## Produkteigenschaften

Typ	Homogene Fliese
Material	PVC
Abmessungen	500 × 500 mm
Stärke	5,5 mm
Gewicht (± 10 %)	7,6 kg / m <sup>2</sup>
Fliesen pro Packung	?
<b>Garantie</b>	<b>10 Jahre Verschleißgarantie*</b>

## Leistungsmerkmale


<b>Chemische Beständigkeit</b>	EN 423	Gut
<b>Brandschutzklasse</b>	EN 13501-1	Bfl-s1
<b>Härte</b>	ISO868	92 Shore A
<b>Stuhlrolleneignung</b>	EN 425	geeignet
<b>Abriebbeständigkeit</b>	EN 660-2	T
<b>Rutschfestigkeit</b>	EN 13893; DIN 51130	R10
<b>Lichtbeständigkeit</b>	EN 20105 – B02	7BWS / 5GSR
<b>Druckfestigkeit</b>	EN 436:1994	1404 kg / m <sup>2</sup>
<b>Elektrostatishes Verhalten</b>	EN 1815	2 000 V

## Eigenschaften



Scharpenack GmbH  
Essener Straße 60  
42327 Wuppertal

## Abmessungen



**Fliese**  
500 x 500 x 5,5

## Oberflächenstruktur



Leder-Optik

## Farbdesign

Schwarz	Blau	Rot
Dunkelgrau	Saphirblau	Terracotta
Hellgrau	Grün	Orange
Weiß	Gelb	Beige

## Allgemeine Informationen

Unsere Amolock Design-Klickfliesen werden auf innovativen und energiesparenden Spritzpressen hergestellt. Die Fliesen mit Amolock-System können auf sowohl alten als auch neuen Untergründen unterschiedlicher Qualität ohne Vorkenntnisse verlegt werden.

Unsere Amolock Design-Klickfliesen werden auf innovativen und energiesparenden Spritzpressen hergestellt. Die Fliesen mit Amolock-System können auf sowohl alten als auch neuen Untergründen unterschiedlicher Qualität ohne Vorkenntnisse verlegt werden. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter der Verlegeanleitung.

→ [siehe Pflegeanleitung](#)

→ [siehe Verlegeanleitung](#)

\*bei Fragen bezüglich der Garantiebedingungen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, sowie Irrtümer vorbehalten. Verlegerichtlinien sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung beachten.

Scharpenack GmbH | Essener Straße 60 | 42327 Wuppertal | Tel. +49 (0) 202 270 258 23 | Fax +49 (0) 202 270 271 51 | [www.amolock.com](http://www.amolock.com)

Stand: 20.07.2021